

# TOTAL Pellets Premium

## Fiche de caractéristiques



Caractéristiques (Normes) Unités	TOTAL Pellets Premium	Référentiel DIN +
POUVOIR CALORIFIQUE INFERIEUR (DIN EN 14918) kWh/kg	4,8 < PCI < 5,3	4,6 < PCI < 5,3
TENEUR EN CENDRES (DIN EN 14775 à 550 °C) % masse	≤ 0,5	≤ 0,7
TENEUR EN HUMIDITE (DIN EN 14774-2) % masse	≤ 8.0	≤ 10.0
DURABILITE MECANIQUE (DIN EN 15210-1) % masse	98.0 ≤	97.5 ≤
DIAMETRE mm	6 ± 1.0	6 ± 1.0
LONGEUR mm	3.15 ≤ L ≤ 40 *	3.15 ≤ L ≤ 40 *
100 % NATUREL	Oui	Pas d'exigence
MASSE VOLUMIQUE APPARENTE (DIN EN 15103) kg/m <sup>3</sup>	630 ≤	600 ≤
TAUX DE FINES (DIN EN 15149-2) % masse	≤ 0.5**	≤ 0.5**

NOVEMBRE 2016

\* La quantité de pellets entre 40 et 45 mm peut - être de 1%.

\*\* ≤ 0.5% pour les sacs et ≤ 1.0% pour le vrac.



**Pellets**  
Premium